

DIN 17175 Трубы бесшовные из жаропрочных сталей

Наружный диаметр, мм	Предельные отклонения	Толщина стенки, мм и предельные отклонения										
		2,3	2,6	2,9	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1
		Масса одного метра, кг										
25,0	± 0,6% не менее ± 0,25 мм	1,29	1,44	1,58	1,72	1,90						
25,4			1,46	1,61	1,75	1,94						
26,9			1,56	1,72	1,87	2,07						
30,0			1,76	1,94	2,11	2,34						
31,8			1,87	2,07	2,26	2,50	2,74	3,03	3,30	3,62	3,96	4,32
33,7			1,99	2,20	2,41	2,67	2,93	3,24	3,54	3,88	4,26	4,66
38,0			2,27	2,51	2,75	3,05	3,35	3,72	4,07	4,47	4,92	5,41
42,4			2,55	2,82	3,09	3,44	3,79	4,21	4,61	5,08	5,61	6,18
44,5				2,97	3,26	3,63	3,99	4,44	4,87	5,37	5,93	6,55
48,3				3,25	3,56	3,97	4,37	4,86	5,34	5,90	6,53	7,21
51,0				3,44	3,77	4,21	4,64	5,16	5,67	6,27	6,94	7,69
54,0				3,65	4,01	4,47	4,93	5,49	6,04	6,68	7,41	8,21
57,0				3,87	4,25	4,74	5,23	5,83	6,41	7,10	7,88	8,74
60,3				4,10	4,51	5,03	5,55	6,19	6,82	7,55	8,39	9,31
63,5				4,33	4,76	5,32	5,87	6,55	7,21	8,00	8,89	9,87
70,0				4,80	5,27	5,89	6,51	7,27	8,01	8,89	9,90	11,0
73,0				5,01	5,51	6,16	6,81	7,60	8,38	9,31	10,4	11,5
76,1				5,23	5,75	6,44	7,11	7,95	8,77	9,74	10,8	12,1

Марка стали — St 35.8.

Размеры — в соответствии с DIN 2448.

Ступени качества — I и III.

Длина труб до 12 м.

На трубы имеется сертификат TÜV.