

ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные

Условный проход, мм	Наружный диаметр, мм		Толщина стенки, мм				Масса трубы без муфты, кг		
	Размер	Предельные отклонения по диаметру	легкие	обычные	усиленные	Предельные отклонения	легкие	обычные	усиленные
10	17,0	+ 0,4 мм - 0,5 мм	2,00	2,2	—	- 15%	0,74	0,80	—
15	21,3		2,35	—	—		1,10	—	—
15	21,3		2,50	—	—		1,16	—	—
20	26,8		2,35	—	—		1,42	—	—
20	26,8		2,50	2,8	—		1,50	1,66	—
25	33,5		2,80	—	—		2,12	—	—
32	42,3		2,80	3,2	—		2,73	3,09	—
40	48,0		3,00	—	—		3,33	—	—
50	60,0	+ 0,8% - 1,0%	3,00	3,5	4,5		4,22	4,88	6,16
65	75,5		3,20	4,0	4,5		5,71	7,05	7,88
80	88,5		3,50	4,0	4,5		7,34	8,34	9,32
90	101,3		3,50	4,0	4,5		8,44	9,60	10,74
100	114,0		4,00	4,5	5,0		10,85	12,15	13,44

Марки стали - 08, 08кп, 08пс, 10, 10кп, 10пс, 15, 15кп, 15пс, 20, 20кп, 20пс, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп.

Трубы поставляются неоцинкованными, без резьбы, без муфт, обычной точности.

Длина труб:

немерная — 4 ÷ 9 м;

мерная — 6 ÷ 8 м.