

**ГОСТ 550-75 группа А Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности**

Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм																
	1,5	2,0	2,5	2,8	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10	11	12	14	16	
	Масса одного метра, кг																
19	0,647		1,017														
20		0,888	1,079														
25		1,134	1,387	1,628													
38		1,776	2,189	2,589	2,978												
57						5,23	6,41										
60						5,52	6,78	7,99									
76						7,10	8,75	10,36		13,42							
89						8,38	10,36	12,28	14,15	15,98							
102							11,96	14,20	16,40	18,54	20,64	22,69	24,68				
108						10,26	12,70	15,09	17,43	19,73							
114							13,44	15,98	18,47	20,91	23,30	25,65	27,94				
127									20,71	23,48	26,19	28,85	31,47	34,03	39,01		
152									21,60	25,03	28,41	31,74	35,02	38,25	41,43	47,64	
159										26,24	29,79	33,29	36,74	40,15	43,50	50,06	56,42

Трубы:

∅ до 38мм вкл. — холоднодеформированные.

∅ 57мм и выше — горячедеформированные.

Трубы ∅ до 38мм из стали 15Х5М изготавливаются по согласованию.