

ТУ 14-3-1354-85 Трубы стальные без резьбы для обсадных и колонковых геологоразведочных труб

Наружный диаметр, мм	Предельные отклонения, %	Толщина стенки, мм			
		3,5	4,0	4,5	5,0
		Предельные отклонения, мм			
34	± 0,8	+ 0,45; - 0,3			
44		+ 0,45; - 0,3			
57			+ 0,48; - 0,32	+ 0,54; + 0,36	
73			+ 0,48; - 0,32		+ 0,60; - 0,4
89				+ 0,67; - 0,56	+ 0,75; - 0,63
108	± 1,0			+ 0,67; - 0,56	+ 0,75; - 0,63
127					+ 0,75; - 0,63
146					+ 0,75; - 0,63

Трубы изготавливаются групп прочности Д и К.